

DIVISIONE: **COSTRUZIONI**  
DIVISION:

LABORATORIO: **REAZIONE**  
LABORATORY:

**RAPPORTO DI PROVA**  
(*Test Report*)

Pag.  
di/of **1/5**  
pag.

N° **0443\DC\REA\14**

Data:  
Date: **17/06/2014**

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:  
SPECIMEN DESCRIPTION:

Nome / Object.....: **SERIE INVENTA CONTRACT**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:  
CLIENT:

Nome / Nome .....: **INVENTA CONTRACT S.r.l.**

Indirizzo / Adresse ....: **Via Antonio Bracci, 6**

Città / Ville.....: **61122 Pesaro (PU)) - Italia**

NORMA DI RIFERIMENTO:  
REFERENCE STANDARD:

Norma Tecnica / Norme Technique: **NF D 60-013:2006**

Regola tecnica / Règle Technique: **Arrêté 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) arrêté 6 mars 2006**

DISTRIBUZIONE ESTERNA:  
OUTSIDE DISTRIBUTION:

**Originale cliente**

**Original: Client**

DISTRIBUZIONE INTERNA:  
INSIDE DISTRIBUTION:

**Copia capo laboratorio**

**Copy: Head of laboratory**

ENTE DI ACCREDITAMENTO:  
ACCREDITATION BODY:

DATI GENERALI / DONNEES GENERALES:

- Data ricevimento campioni / *Date réception échantillons* : **10.06.2014**
  - Data esecuzione prove / *Date exécution essais* ..... : **16.06.2014**
  - Identificazione delle norme di riferimento: ..... : **NF D 60-013:2006**  
*Identification norme de reference*
- Campionamento / *Echantillons* ..... : **Provette di materiale fornito dal cliente**  
*Lot d'éprouvettes fournis par le client*
- Condizionamento / *Conditionnement* ..... : **A 23 ± 2°C - 50 ± 5% u.r. per 24 h**  
*A 23 ± 2°C - 50 ± 5% u.r. par 24 h*
- Procedura normalizzata ..... : **SI / Oui**  
*Procédure normale*
  - Deviazione dai metodi di prova ..... : **NO / Non**  
*Déviation des méthodes d'essai*
  - Controllo calcoli e trasferimenti dati ..... : **SI / Oui**  
*Contrôle de calculs*

CAMPIONI ANALIZZATI / ECHANTILLONS TESTES:

- 2 Provette campione denominate / 2 *Éprouvettes nominatives*:

**SERIE INVENTA CONTRACT**

Descrizione ..... : **rivestimento in similpelle "URBAN" 83% PVC, 17% cotone (ditta Griffine Magny en Vexin), teletta acrilica "TOMANA" con teletta 100% PM e ovatta in poliestere (ditta Franco Nerini Forniture), imbottitura in poliuretano "HELIOCEL 40 AU/S" e "HELIOCEL 50 AU/S" (ditta ORSA FOAM S.p.A.)**

*Description* ..... : **revêtement simil cuir "URBAN" 83% PVC, 17% coton (société Griffine Magny en Vexin), feuille acrylique "TOMANA" avec voile 100% PM et ouate polyester (société Franco Nerini Forniture), polyuréthane "HELIOCEL 40 AU/S" et "HELIOCEL 50 AU/S" (société ORSA FOAM S.p.A.)**

Massa areica rivestimento ..... : **830 g/m<sup>2</sup>**  
*Poid revêtement* ..... : **830 g/m<sup>2</sup>**  
Massa areica interposto ..... : **250 g/m<sup>2</sup> (PM 50g/m<sup>2</sup>, PL 200 g/m<sup>2</sup>)**  
*Poid interpose* ..... : **250 g/m<sup>2</sup> (PM 50g/m<sup>2</sup>, PL 200 g/m<sup>2</sup>)**  
Densità imbottitura ..... : **40 e 50 kg/m<sup>3</sup>**  
*Densité du rembourrage* ..... : **40 et 50 kg/m<sup>3</sup>**



DICHIARAZIONE / DECLARATION:

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.  
*Les résultats de ce rapport d'essai concernent uniquement les échantillons testés.*
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.  
*Ce rapport ne peut pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du Responsable du Laboratoire.*
- I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova.  
*Le données techniques repostées dans la description de l'échantillon proviennent de la fiche technique communiquée par le client.*
- I risultati di prova di seguito si riferiscono solamente all'innescò della combinazione dei materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono intesi allo scopo di valutare la totalità dei potenziali rischi di incendio dei materiali utilizzati.  
*Les résultats d'essai ci-dessus se rapportent uniquement à l'allumabilité de la combinaison des matériaux dans des conditions d'essai particulières; ils n'ont pas pour objet de servir à évaluer la totalité des risques d'incendie potentiels des matériaux utilisés.*

**RISULTATI / RESULTATS:**

- Metodo di prova / *Méthode d'essais:*

**NF D 60-013**
**Évaluation de l'allumabilité : Source d'allumage : source équivalente à un coussin de papier de 20 g**

Materiale sottoposto a prova :

**rivestimento in similpelle "URBAN" 83% PVC, 17% cotone (ditta Griffine Magny en Vexin), teletta acrilica "TOMANA" con teletta 100% PM e ovatta in poliestere (ditta Franco Nerini Forniture), imbottitura in poliuretano "HELIOCEL 40 AU/S" (ditta ORSA FOAM S.p.A.)**
*Matériaux soumis à essai:*
**revêtement simil cuir "URBAN" 83% PVC, 17% coton (société Griffine Magny en Vexin), feuille acrylique "TOMANA" avec voile 100% PM et ouate polyester (société Franco Nerini Forniture), polyuréthane "HELIOCEL 40 AU/S" (société ORSA FOAM S.p.A.)**

	Risultati / Résultats	
	Provetta / Éprouvette 1	Provetta / Éprouvette 2
Perdita di massa [g] <i>Perte de masse [g]</i>	12,5	14,8
Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm] <i>Distances latérales détruites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe médian [mm]</i>	85	92

Materiale sottoposto a prova :

**rivestimento in similpelle "URBAN" 83% PVC, 17% cotone (ditta Griffine Magny en Vexin), teletta acrilica "TOMANA" con teletta 100% PM e ovatta in poliestere (ditta Franco Nerini Forniture), imbottitura in poliuretano "HELIOCEL 50 AU/S" (ditta ORSA FOAM S.p.A.)**
*Matériaux soumis à essai:*
**revêtement simil cuir "URBAN" 83% PVC, 17% coton (société Griffine Magny en Vexin), feuille acrylique "TOMANA" avec voile 100% PM et ouate polyester (société Franco Nerini Forniture), polyuréthane "HELIOCEL 50 AU/S" (société ORSA FOAM S.p.A.)**

	Risultati / Résultats	
	Provetta / Éprouvette 1	Provetta / Éprouvette 2
Perdita di massa [g] <i>Perte de masse [g]</i>	10,5	11,6
Distanze laterali distrutte sullo schienale e sulla seduta da ambo le parti rispetto all'asse mediano [mm] <i>Distances latérales détruites sur le dossier et l'assise de part et d'autre de leur axe médian [mm]</i>	90	87



**RAPPORTO DI PROVA**  
*(Test Report)*

Pag.  
di/of 5/5  
pag.

N° 0443\DC\REA\14

Data:  
Date: 17/06/2014

CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION:

**Conforme alle prescrizioni del decreto del 25 giugno 1980 modificato (art. AM 18)**

***Conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18)***

**DATA**  
*Date*

17/06/2014

**RESP. DIVISIONE**  
*Division Head*

Paolo Mele

**RESP. DEL CENTRO**  
*Managing Director*

Raoul Gatti